SCHEDA TECNICA
(Milano, Dicembre 2012)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX SPECIAL GOMMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo a contatto specifico per l'incollaggio di gomma e tessuti gommati tra loro o su materiali quali metalli, cuoio, ceramica, legno, vetroresina. Non adatto per polietilene, polipropilene e polistirolo espanso.

CAMPI DI IMPIEGO
Incollaggio di suole in gomma di scarpe e stivali. Incollaggio di guarnizioni in gomma, di elettrodomestici, di utensili, di auto e caravans. Incollaggio di profili antisdrucciolo e riparazione di pavimentazioni in gomma. Riparazioni, con l'ausilio di una pezza di gomma e previa carteggiatura, di fori o tagli in materassini, canotti, gommoni in tela gommata. Resistente all'acqua e alle alte temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Policloroprene
Peso specifico	0,86 g/cm^3
Tempo di evaporazione	10-15 min ca.
Tempo aperto	2 ore
Tempo di presa	immediato (massimo della presa in 24 ore ca.)
Temperatura di applicazione	da +18°C a +25°C
Resistenza alla temperatura	Fino a 80°C

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme o fonti di calore, a temperature comprese fra +5°C e +50°C.
Durante l'inutilizzo il prodotto deve essere tenuto ben chiuso al fine di evitare l'evaporazione dei solventi.
Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO
1 - Eliminare ogni traccia di sporco e polvere dalle superfici.
2 - Carteggiare con carta vetrata fine le superfici.
3 - Stendere l'adesivo in strato uniforme su tutta la superficie di entrambe le parti da incollare.
4 - Attendere 10-15 min. circa, quindi mettere a contatto le parti adesivizzate, premendo in modo uniforme e avendo cura di stabilire il posizionamento esatto dei materiali da incollare, data l'elevata forza di presa iniziale (incollaggio non riposizionabile). La forza di presa non dipende dal tempo di pressione ma dalla sua intensità, è sufficiente premere per qualche secondo. Attendere almeno 48 ore prima di sollecitare l'incollaggio. Richiudere bene dopo l'uso.

AVVERTENZE
Si consiglia di pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con solvente o diluente.
Pulire con cura macchie su pezzi in lavorazione con un panno imbevuto di solvente. Su altre superfici rimuovere le macchie con diluente; provare prima se questo causa dei danni.

NOTE
Pattex Special Gomma presenta una buona resistenza alla temperatura (fino a +80°C ca.) ed una notevole resistenza all'acqua (anche salata).

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).