KOLMAT®

PASTA SIGILLANTE PER LA SIGILLATURA DI RACCORDI FILETTATI METALLICI.



SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Grasso minerale con cariche
Colore:	Verde
Densità ca.:	1,25 g/cm³
Viscosità:	Pastosa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Durata limitata dopo l'apertura.
Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta sigillante per la sigillatura di raccordi filettati metallici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche, ad es. acqua (potabile), riscaldamento centralizzato, gas e sistemi ad aria compressa. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® Fibra di Lino. Gas: da -20°C a +70°C, fino a 5 bar di pressione. Acqua: max 16 bar fino a +95°C, max 7 bar da +95°C a +130°C.
Non indicato per Ossigeno.

PROPRIETÀ

· Resistente ad ampi sbalzi di temperatura
· Resistente a gas e acqua
· Riposizionabile (non polimerizza)
· Rimovibile
· Ritarda la corrosione

PREPARAZIONE

Trattamento preliminare delle superfici: Pulire e sgrassare attentamente le superfiici.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:
1. Applicare la canapa (acqua) o la fibra acrilica (gas) sui filetti (nel senso della filettatura). 2. Applicare la pasta generosamente e uniformemente su tutta la filettatura. 3. Montare il giunto.
Macchie/Residui: Rimuovere i residui con uno sgrassatore.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.